

معرفی و بررسی سیستم FRP در مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتنی

محسن عسکر پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه

خرابی های مشاهده شده در ساختمان ها طی زلزله های اتفاق افتاده در طول سالیان گذشته استفاده از راهکارهای مناسبی را جهت مقاوم سازی لرزه ای سازه ها یادآور می شود، ستون های بتنی مسلح اعضای اصلی مقاوم در برابر بارهای افقی و قائم سازه های بتنی به شمار می آیند لذا مقاوم کردن ستون ها در برابر نیروهای زلزله می تواند نقش مهمی در مقاوم سازی کل سازه و کاهش خرابی های ناشی از آن شود. در سال های اخیر بهسازی سازه های بتنی بوسیله ورق های FRP (fiber reinforced polymer) با توجه به مزیت های آن از جمله نسبت بالای مقاومت به وزن و سهولت حمل و نصب و مقاومت در برابر خوردگی مورد توجه مهندسین و جوامع علمی قرار گرفته است. در این مقاله به معرفی یک رویکرد جهت کاهش خطرپذیری لرزه ای و نحوه عملکرد و رفتار آنها در مقاوم سازی سازه های بتن مسلح پرداخته میشود.

واژه های کلیدی: مقاوم سازی، مواد کامپوزیت (FRP)، ستون های بتنی


1. مقدمه

در دو دهه اخیر استفاده از کامپوزیت های FRP در تقویت و تعمیر سازه های بتنی به دلیل مطلوبیت خواص ذاتی این مواد از جمله نسبت بالای مقاومت به وزن، مقاومت در برابر خوردگی و سهولت حمل و نصب افزایش چشمگیری داشته است. مقاوم سازی با الیاف پلیمری می تواند هم با پیچاندن نوار های پیوسته FRP اغشته به چسب رزین اپوکسی درون ستون بتن ارمه و هم با چسباندن ورق FRP روی سطح بتن انجام شود، با انجام این اقدامات شکل پذیری و ظرفیت باربری محوری عضو به طور موضعی افزایش می یابد، اما تغییری در مقاومت خمشی قاب صورت نمیگیرد زیرا عبور دادن ورقه ها از سقف غیرممکن است. ستون های بسیاری از ساختمانهای بتن ارمه موجود که مطابق با استانداردهای قدیمی طراحی و ساخته شده اند در مقابل نیروهای ناشی از زلزله از خود ضعف نشان میدهند ضعف این ستون ها بویژه به دلیل وجود ارماتورهای طولی با طول وصله پوششی ناکافی، عدم وجود محصور شدگی بتن آنها در نواحی مفصل خمشی و یا مقاومت برشی نا کافی است. طول وصله های پوششی ستون ها در ساختمان های قدیمی، اغلب درست بالای تراز زمین و در نواحی تشکیل لولای پلاستیک احتمالی قرار دارند. برای جلوگیری از تلفات ناشی از گسیختگی سازه ای در حین وقوع زلزله های شدید، در درجه نخست، تامین ظرفیت ستون ها در برابر بارهای ثقلی، حتی در مواردی که نیروی احتمالی از نیروهای تولید شده در اثر وقوع زلزله طرح تجاوز نماید، ضروری است ستون های برخی از ساختمانهای قدیمی به علت عدم کفایت تنگ ها و ارماتورهای برشی، قادر به تحمل همزمان بارهای ثقلی و تغییر مکان ناشی از اثر زلزله نخواهند بود، در این حالت ساختمان یا در ناحیه طبقه ضعیف و یا تماما فرو خواهد ریخت، بنابراین یافتن یک روش مقاوم سازی ساده و اقتصادی برای جلوگیری از فروپاشی این ستون های ترد در اثر بارهای ثقلی بسیار ارزشمند است. [1]

2. مواد کامپوزیت پلیمری


1.1. معرفی

FRP نوعی ماده کامپوزیت متشکل از دو بخش فیبر یا الیاف تقویتی است که بوسیله یک ماتریس رزین از جنس پلیمر احاطه شده اند.



شکل 1- اجزای تشکیل دهنده FRP [2]

فبر های تشکیل دهنده میتوانند در یک راستا یا دو راستای عمود بر هم قرار داشته باشند، به طور کلی FRP ها می توانند به دو شکل ورقه ای FRP و میلگردی FRP وجود داشته باشند.



شکل 2- انواع میلگردهای FRP [3]

رفتار ورقه ای FRP به صورت ارتوتروپیک یا شبه ایزوتروپیک بوده ، یعنی مدول الاستیسته ان در جهت قرارگیری فبر با جهات عمود بر ان متفاوت است.

درمورد مدول الاستیسته در جهت اصلی داریم

$$E_1 = E_f V_f + E_m V_m \quad (2-1)$$

در مورد جهت عمود بر جهت اصلی و مدول برشی داریم

$$E_2 = \frac{E_f E_m}{V_m E_f + V_f E_m} \quad (2-2)$$

$$G_{12} = \frac{G_f G_m}{V_m G_f + V_f G_m}$$

2.2. مشخصات عمومی مواد کامپوزیت

مواد کامپوزیت بر حسب نوع الیاف و رزین انتخابی و نحوه ترکیب آنها با یکدیگر، مشخصات کاربردهای بسیار متنوعی را دارا می باشند. به طور کلی FRP را بر اساس فبر تشکیل دهنده ان به سه دسته الیاف از جنس کربن (CFRP)، الیاف از جنس شیشه (GFRP) والیاف از جنس آرامید (AFRP) تقسیم می کنند که در جدول 1 به مشخصات این الیاف اشاره شده است.

عملکرد یک کامپوزیت بستگی به مواد سازنده آن، نسبت این مواد، ظرفیت باربری فیبر یا الیاف تقویتی و نحوه قرارگیری آنها و رفتار توام این مواد سازنده با یکدیگر دارد. همینطور در یک کامپوزیت عملکرد فیبر تقویتی تحت تاثیر عواملی همچون جهت قرارگیری الیاف، طول فیبر، شکل آن، ترکیب آن با ماتریس و رزین و چسبندگی بین آن دو و جنس الیاف می باشد.

جدول 1- مشخصات انواع FRP

نوع الیاف	مدول الاستیسیته (E) (Gpa)	کرنش نهایی %	مقاومت کششی نهایی (Mpa)
CFRP	240-640	0.4-1.6	2650-3800
AFRP	120	2.5	2900
GFRP	65-75	4.3-4.5	2400

نقش اصلی ماتریس را می توان به عوامل زیر خلاصه کرد: 1- انتقال برش از فیبر تقویتی به ماده مجاور، 2- جلوگیری از خسارت مکانیکی وارده، 3- محافظت از فیبر در برابر شرایط محیطی و 4- کنترل کمانش موضعی فیبر تحت فشار. الیاف کربن در برابر خستگی به مراتب رفتار بهتری نسبت به الیاف شیشه از خود نشان می دهد، بنابراین در محل هایی که هدف از مقاوم سازی تحمل بارهای زنده متغیر می باشند می توان از الیاف کربن استفاده نمود. اگر چه از الیاف شیشه می توان جهت افزایش ظرفیت خمشی استفاده نمود ولی به دلیل کمتر بودن مدول آن صاف شده و با استفاده از برس غلتکی که به صورت رفت و برگشت و در جهت الیاف بر روی آن حرکت داده می شود، به زمین چسبانده و حباب های هوا خارج می شوند و سپس مجدداً یک لایه رزین نیز بر روی سطح آن کشیده می شود. [4]

جدول 2- موارد کاربرد در انواع المانهای سازه ای

CFRP	GFRP	کاربرد	المان
یک جهته	یک جهته	جهت الیاف	ستون
مستقیم	شبکه	ارایش الیاف	
**	**	محصور شدگی	
*	*	خمشی	
*	**	بار محوری	
***	**	شکل پذیری	
*	**	دوام	

* : (می توان استفاده کرد)

** : (استفاده از آن توصیه می شود)

*** : (کاربرد ندارد)

3. تقویت اعضا فشاری

دور پیچ کردن انواع معینی از اعضا فشاری توسط سیستم های FRP ، آن اعضا را محصور کرده و منجر به افزایش مقاومت اعضا میگردد، لذا از محصور شدگی برای افزایش شکل پذیری اعضا تحت ترکیب نیروهای محوری و خمشی استفاده می شود. برای محصور کردن یک عضو بتنی، لازم است راستای الیاف حد امکان عمود بر محور طولی عضو باشد، در این ارتباط الیاف حلقوی مشابه تنگ های بسته یا خاموت های مارپیچی فولادی می باشند، در محاسبه مقاومت فشاری محوری عضو باید از سهم الیاف موازی با راستای طولی آن صرف نظر گردد. هنگامی که ستون یا عضو فشاری تحت بارهای لرزه ای قرار می گیرد، مسئله ظرفیت جذب انرژی و شکل پذیری ستون اهمیت می یابد. در این ارتباط مقاوم سازی یا بهسازی آن عضو با افزایش شکل پذیری انجام می گیرد.



شکل 3- ستون تقویت شده با کامپوزیت FRP و آسیب دیده

1.3. ستون های مربعی کوتاه تحت فشار

عموما ستون هایی را کوتاه می گویند که دارای α کوچکتر یا مساوی با عدد 2 میباشد. [1]

$$\alpha = M/(V.h) \quad (3-1)$$

هر چند می توان با تعبیه صفحات FRP به صورت طولی در امتداد ستون، مسئله افزایش خمشی آن را نیز تامین نمود ولی در این مقاله صرفا ستون هایی مد نظر قرار می گیرد که تحت فشار خالص قرار دارند.

در ستون های مربعی فشار محصور شدگی به سبب مقاوم سازی با مصالح FRP مطابق رابطه زیر حساب می شود. [5]

$$f_{t/FRP} = \frac{2N_b \phi_{FRP} E_{FRP} \epsilon_{FRP} t_{FRP} (b+h)}{bh} \quad (3-2)$$

ϵ_{FRP} در فرمول فوق کرنش مصالح FRP می باشد که با توجه به رابطه زیر محاسبه می شود.

$$\epsilon_{FRP} = \epsilon_{cu}(h-c)/c - \epsilon \quad (3-3)$$

برای محصور شدگی پیوسته نسبت حجمی مقاومت به صورت رابطه زیر می باشد.

$$\omega_w = f_{lFRP} / (\Phi_c f_c) \quad (3-4)$$

با استفاده از روابط بالا می توان مقاومت فشاری بتن محصور شده را بدست آورد.

$$f_{cc} = f_c (1 + \alpha_{pr} \omega_w) \quad (3-5)$$

در رابطه فوق α_{pr} ضریب عملکرد برای یک مقطع مستطیلی است که به کیفیت اجرا و چسبندگی بتن-رزین-الیاف بستگی دارد و در حال حاضر مقدار α_{pr} را برابر واحد در نظر می گیرند.

4. تقویت برشی برای اعضا فشاری

1.4. ظرفیت برشی

مقاومت برشی نهایی مقطع، V_r از رابطه زیر بدست می آید. [5]

$$V_r = V_c + V_s + V_{frp} \quad (4-1)$$

حداکثر ظرفیت برشی در یک مقطع به رابطه $V_r \leq V_c + 0.8\phi_c \sqrt{f_c} b_w d$ محدود می شود.

2.4. محاسبه مقاومت برشی مقطع مستطیلی [5]

سهم فولادهای افقی از مقاومت برشی نهایی، V_s ، مطابق این نامه بتن ایران "ا" از رابطه زیر تعیین می شود.

$$V_s = \phi_s A_n f_y d / s \quad (4-2)$$

V_c سهم بتن از مقاومت برشی نهایی است که مطابق رابطه زیر محاسبه می شود.

$$V_c = 0.2\phi_c \sqrt{f_c} b_w d \quad (4-3)$$

سهم پوشش FRP با ضخامت کل $N_b t_{frp}$ از مقاومت برشی نهایی، V_{frp} ، از رابطه زیر تعیین می شود.

$$V_{frp} = \phi_{frp} N_b t_{frp} d \quad (4-4)$$

تنش کششی در پوشش FRP به مقدار زیر محدود می گردد.

$$f_{frp} = 0.002 E_{frp} \quad (4-5)$$

ضخامت مورد نیاز پوشش FRP برای تقویت های برشی از رابطه زیر بدست می آید.

$$N_b t_{frp} \geq \frac{500(V_r - V_c - V_s)}{\phi_{frp} E_{frp} d} \quad (4-6)$$

5. نتیجه گیری

با پیشرفت تکنولوژی، استفاده از مواد مرکب در مقاوم سازی انواع سازه های بتن مسلح رواج یافته است و از آنجا که تولید آن در حجم های زیاد با خواص مقاومتی بالا و هزینه های کم انجام می گیرد، امروزه دسترسی به آن آسان گشته و به راحتی می توان در کارهای مقاوم سازی از آن استفاده کرد.

سیستم های FRP می توانند به منظور بازسازی یا حفظ استحکام یک عضو سازه ای فرسوده، مرمت یا مقاوم سازی عضو سازه ای سالم به منظور تحمل بارهای افزایش یافته به سبب تغییر در کاربری سازه یا جبران خطاهای طراحی و اجرا بکار روند.

سهم عمده مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه ها مربوط به تقویت ستون ها می باشد، سیستم های FRP با دور پیچ کردن ستون ها باعث افزایش ظرفیت فشاری، کاهش طول و افزایش مقاومت فشاری می گردند.

شرایط محیطی به طور ویژه ای بر رزین ها و الیاف در انواع سیستم های تأثیر می گذارد، مشخصات مکانیکی (از جمله مقاومت کششی، کرنش و مدول الاستیسیته) بعضی از سیستم های به واسطه قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی مانند محیط قلیایی، آب نمک، مواد شیمیایی، اشعه فرا بنفش، درجه حرارت های بالا، رطوبت بالا و دوره های یخ زدن و آب شدن کاهش می یابد.

6. ارائه پیشنهاد

- از آنجا که امروزه ورقه های میلگرد FRP در تقویت و بازسازی سازه های بتن ارمه با توجه به مزایای شناخته شده و بی شمار آن روز به روز در حال افزایش است، لذا انجام تحقیقات بیشتر در مورد تقویت جزئی یا کلی با به صورت تئوری و آزمایشگاهی ضروری است.

- مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه ها و اشنایی با عملکرد سازه ها در مقابل زلزله با توجه به زلزله خیزی کشور دارای اولویت می باشد که در این میان بررسی روش های مختلف مقاوم سازی و مقایسه آنها با یکدیگر برای انتخاب روش مقاوم سازی مناسب و کارآمد با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و پتانسیل یک منطقه ضروری است.

d : فاصله دورترین تار فشاری تا مرکز سطح فولاد کششی، میلیمتر

b : عرض مقطع، میلیمتر



ϵ_{cu} : کرنش نهایی بتن	E_{frp} : مدول الاستیسیته مصالح FRP، مگا پاسکال
ϵ_{frp} : کرنش مصالح FRP	f_c : مقاومت فشاری مشخصه بتن، مگا پاسکال
Φ_c : ضریب جزئی ایمنی بتن	f_{cc} : مقاومت فشاری بتن محصور شده، مگا پاسکال
Φ_s : ضریب جزئی ایمنی فولاد	f_{frp} : تنش کششی در مصالح FRP ، مگا پاسکال
Φ_{frp} : ضریب جزئی ایمنی FRP	h : ارتفاع کل مقطع، میلیمتر
ω_w : نسبت حجمی مقاومت ورقه های FRP به مقاومت بتن	N_b : تعداد لایه های تقویتی FRP
	t_{frp} : ضخامت یک لایه تقویت کننده FRP، میلیمتر

مراجع:

- 1- ارزیابی عملکرد و روش های مقاوم سازی سازه های بتنی، مولفین علیرضا رهایی، سعید نعمتی. -تهران:فدک ایساتیس، 1383.
- 2- J.G.Teng – j.F.Chen – S.T.Smith – L.lam-" FRP Strengthened RC Structures ".published by Wiley – 2002
- 3- Laura De Lorenzis, Antonio Nanni "Shear Strengthening of Reinforced concrete beams with near-surface mounted Fiber Reinforced Polymer Rods" ACI Structural journal Technical Paper January-february 2001
- 4- Rob Irwin and Amar Rahman, "FRP Strengthening of Concrete Structure-Design Constrains and Practical Effects on Construction Detailing"
- 5- راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP، نشریه شماره 345، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1385